

Chènevotte Canosmose®

Descriptif technique

On appelle la **chènevotte** le bois de la plante défibré et dépoussiéré, 100% brute et naturelle. Matière végétale extraite de la tige du chanvre coupée et défibrée mécaniquement (sans procédé chimique).

Caractéristiques du produit

Végétal très riche en silice, principe «*lumière-chaueur*» (cf *Pelikan in «l'homme et les plantes médicinales» tome 3, éditions Triades*), très structuré, à la limite du minéral.

La force du rayonnement de la chènevotte sert l'activité bioénergétique de la maçonnerie Canosmose®.

- Faible densité

- Capacités d'isolation qui ne «coupent» pas de l'extérieur, matériau «respirant» dues aux caractéristiques morphologiques de la chènevotte constituée de vaisseaux parallèles dans lesquels circule la sève de la plante.

Ses qualités intrinsèques permettent ainsi d'accéder à un **confort global de l'habitat**.

La chènevotte doit être stabilisée par des liants (cf fiches techniques Canosmose®).

Utilisations et mise en oeuvre

La chènevotte est utilisée dans le bâtiment à tous les postes de la construction et de la rénovation, mise en oeuvre avec le procédé **Canosmose®**, elle est mélangée avec des liants qui la stabilisent définitivement: chaux aérienne CL90 *Arkessens*, gamme pierre ponce *Alliance* et *plâtre gros*.

Le matériau Canosmose® se prépare directement sur le chantier, la chènevotte et les différents liants sont dosés puis mélangés dans une bétonnière, ou mieux, dans un malaxeur.

La mise en oeuvre se réalise par banchage, à l'aide de peignes spécifiques ou à la truelle pour la réalisation d'enduits.

Le matériau obtenu peut être teinté dans la masse.



Conditionnement

Sac de 20 Kg - Soit 200L/sac

Palette: Euro-palette

Quantité/palette: 21 sacs

Poids/palette: 420Kg

Dim. palette: 0,80m x 1,20m x 2,40m

1m³= 5 sacs

Conservation

A l'abri des intempéries (pluie).

Sarl ARCABIODYNAM

Le Village

84110 BUISSON

T/F 0490289392

www.canosmose.com